

## Techno Silphoscooper 5

### Classificação

AWS SFA-5.8 BCuP-3

### Descrição / Aplicações

Vareta de cobre, fósforo e prata, para brasagem de cobre, latão e bronze estanho, indicado especialmente em instalações sujeitas a vibração e variação térmica. Regulagem da chama: neutra.

### Composição Química (Típica)

Cu	Ag	P
Bal.	5.5	6

### Propriedades Mecânicas (Típica)

Alongamento: 10%

Temperatura de Trabalho: 710°C

Intervalo de Fusão: 645-800°C

Peso específico: 8.20 g/mm<sup>3</sup>

Resistência à Tração: 250 N/mm<sup>2</sup>