

## Techno Silphoscooper 15

### Classificação

AWS SFA-5.8 BCuP-5

### Descrição / Aplicações

Vareta de cobre, fósforo e prata, para brasagem de cobre, latão e bronze estanho, indicado especialmente em instalações sujeitas a vibração e variação térmica. Regulagem da chama: neutra.

### Composição Química (Típica)

Cu	Ag	P
Bal.	15	5

### Propriedades Mecânicas (Típica)

Alongamento: 10%

Temperatura de Trabalho: 710°C

Intervalo de Fusão: 645-800°C

Peso específico: 8.40 g/mm<sup>3</sup>

Resistência à Tração: 250 N/mm<sup>2</sup>