

Techno Siltech 35 Cd

Classificação AWS SFA-5.8 BAg-2a Descrição / Aplicações Vareta de prata com cádmio de vasta aplicação como aços, aços inoxidáveis, níquel e suas ligas, cobre e suas ligas, metal duro para indústria de material elétrico, mecânica de precisão, etc. Regulagem da chama : levemente redutora. Composição Química (Típica)

Ag	Zn	Cu	Cd
35	21	26	18

Propriedades Mecânicas (Típica)

Alongamento: 25% Temperatura de Trabalho: 650°C Intervalo de Fusão: 607-702°C Peso específico: 9.20 g/mm³ Condutividade Elétrica: 13.5 m/□.mm²